

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2000-199979

(43)Date of publication of application : 18.07.2000

(51)Int.Cl. G03G 5/06

(21)Application number : 10-339714 (71)Applicant : FUJI DENKI GAZO DEVICE KK

(22)Date of filing : 30.11.1998 (72)Inventor : KURODA MASAMI
SEKINE NOBUYUKI

(30)Priority


Priority number : 10308279 Priority date : 29.10.1998 Priority country : JP

(54) ELECTROPHOTOGRAPHIC PHOTORECEPTOR

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a positively chargeable electrophotographic photoreceptor to be used for a high-speed copying machine and a printer by using a specified novel charge transfer organic material for a photosensitive layer.

SOLUTION: This electrophotographic photoreceptor is provided on a conductive substrate with the photosensitive layer containing a charge generating material and as a charge transfer material an electron transfer compound which is represented by the formula in which each of R1 and R2 is independently a halogen atom or an optionally substituted 1-8C alkyl or alkoxy or aralkyl group or the like; R3 is an H atom or a 1-8C alkyl or optionally substituted aryl group; A1 is an O atom or a =CR4R5 group; each of R4 and R5 is a cyano or alkoxy carbonyl group; (m) is an integer of 0-4; (n) is an integer of 0-5; when each of (m) and (n) is ≥ 2 , plural R1 and R2 may be same or different.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination] 13.06.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision]

This Page Blank (uspto)

of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's
decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

This Page Blank (uspto)

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2000-199979
(P2000-199979A)

(43) 公開日 平成12年7月18日 (2000.7.18)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テマコード [*] (参考)
G 0 3 G 5/06	3 1 9	G 0 3 G 5/06	3 1 9 2 H 0 6 8

審査請求 未請求 請求項の数 2 O L (全 12 頁)

(21) 出願番号 特願平10-339714

(22) 出願日 平成10年11月30日 (1998. 11. 30)

(31) 優先権主張番号 特願平10-308279

(32) 優先日 平成10年10月29日 (1998. 10. 29)

(33) 優先権主張国 日本 (J P)

(71) 出願人 399045008

富士電機画像デバイス株式会社
長野県松本市筑摩四丁目18番1号

(72) 発明者 黒田 昌美

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
富士電機株式会社内

(72) 発明者 関根 伸行

神奈川県川崎市川崎区田辺新田1番1号
富士電機株式会社内

(74) 代理人 100088339

弁理士 篠部 正治


Fターム (参考) 2H068 AA20 AA21 BA42 BA43

(54) 【発明の名称】 電子写真用感光体

(57) 【要約】 (修正有)

【課題】 感光層に電荷輸送物質として新しい有機材料を用いることにより、高速度な複写機用およびプリンタ用正帯電型電子写真用感光体を提供する。


【解決手段】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、感光層に、下記一般式 (I)、




で示される電子輸送性化合物を電荷輸送物質として含有する。

【特許請求の範囲】

【請求項 1】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層に、下記一般式 (I)、



(式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数 1～8 のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリールアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、又は環を形成するための残基、



(式中、 R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数 1～8 のアルキル基、 R^{11} および R^{12} はそれぞれ水素原子、炭素数 1～8 のアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、 R^{10} および R^{13} はそれぞれ独立に水素原子、炭素数 1～8 のアルキル基あるいは置換基を有してもよいアリール基、 B^1 および B^2 はそれぞれ酸素原子、又は $=\text{CR}^{14}$ R^{15} (但し、 R^{14} および R^{15} はそれぞれシアノ基又はアルコキシカルボニル基)、 o 、 p 、 q および r は 0～4 の整数を表し、 o 、 p 、 q および r が 2 以上の場合、2 個以上ある R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 もそれぞれ同一でも異なってもよい。) で示される電子輸送性化合物の少なくとも 1 種を電荷輸送物質として含有することを特徴とする電子写真用感光体。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、電子写真用感光体に関し、詳しくは、導電性基体上に有機材料を含む感光層を設けた、電子写真方式のプリンタ、複写機などに用いられる電子写真用感光体に関する。

【0002】

【従来の技術】 従来は、電子写真方式のプリンタ、ファクシミリ、各種複写機等に用いられる電子写真用感光体として、セレンまたはセレン合金などの無機光導電性物質、酸化亜鉛もしくは硫化カドミウムなどの無機光導電性物質を樹脂バインダー中に分散させたものが用いられてきた。近年では、有機光導電性物質を用いた電子写真用感光体の研究も進み、感度や耐久性などが改善されて実用化されているものもある。

【0003】 また、感光体には、暗所で表面電荷を保持する機能、光を受容して電荷を発生する機能、同じく光

R^3 は水素原子、炭素数 1～8 のアルキル基あるいは置換基を有してもよいアリール基、 A^1 は酸素原子、又は $=\text{CR}^4$ R^5 (但し、 R^4 および R^5 はそれぞれシアノ基又はアルコキシカルボニル基)、 m は 0～4 の整数、 n は 0～5 の整数を表し、 m および n が 2 以上の場合、2 個以上ある R^1 および R^2 もそれぞれ同一でも異なってもよい。) で示される電子輸送性化合物の少なくとも 1 種を電荷輸送物質として含有することを特徴とする電子写真用感光体。

【請求項 2】 導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層に、下記一般式 (II)、

を受容して電荷を輸送する機能とが必要であるが、一つの層でこれらの機能を合わせ持った、所謂単層型感光体と、主として電荷発生に寄与する層と、暗所での表面電荷の保持と光受容時の電荷輸送に寄与する層とに機能分離した層を積層した、所謂積層型感光体がある。

【0004】 これらの感光体を用いた電子写真法による画像形成には、例えば、カールソンプロセスが適用される。この方法での画像形成は、暗所での感光体へのコロナ放電による帯電、帯電された感光体表面上への露光による原稿の文字や絵などの静電潜像の形成、形成された静電潜像のトナーによる現像、現像されたトナー像の紙などの支持体への定着により行われ、トナー像転写後の感光体は除電、残留トナーの除去、光除電などを行った後、再使用に供される。

【0005】 実用化されている有機感光体は、無機感光体に比べ、可とう性、膜形成性、低コスト、安全性などの利点があり、材料の多様性からさらに感度、耐久性などの改善が進められている。

【0006】 有機感光体のほとんどは、電荷発生層と電荷輸送層とに機能を分離した積層型の感光体である。一般に、積層型有機感光体は、導電性基体上に、顔料、染料などの電荷発生物質からなる電荷発生層と、ヒドラゾン、トリフェニルアミンなどの電荷輸送物質からなる電荷輸送層とを順に形成したもので、電子供与性である電荷輸送物質の性質上、正孔移動型となり、感光体表面を負帯電したときに感度を有する。ところが負帯電では、正帯電に比べ帯電時に用いるコロナ放電が不安定であり、またオゾンや窒素酸化物などを発生し、これが感光体表面に吸着して物理的、化学的劣化を引き起こしやすく、さらに環境を悪化するという問題がある。このような点から、感光体としては、負帯電型感光体よりも使用条件の自由度の大きい正帯電型感光体の方が、その適用

範囲は広く有利である。

【0007】そこで、正帯電で使用するための感光体が種々提案されている。例えば、電荷発生物質と電荷輸送物質を同時に樹脂バインダーに分散させて、単層の感光層として使用する方法が提案され、一部実用化されている。しかし、単層型感光体は高速機に適用するには感度が十分ではなく、また繰り返し特性などの点からもさらに改良が必要である。また、高感度化を目的として機能分離型の積層構造とするため、電荷輸送層上に電荷発生層を積層して感光体を形成し、正帯電で使用方法が考えられる。


【0008】しかし、この方式では電荷発生層が表面に形成されるため、コロナ放電、光照射、機械的摩耗などにより、繰り返し使用時での安定性などに問題がある。この場合、電荷発生層の上にさらに保護層を設けることも提案されているが、機械的摩耗は改善されるものの、感度など電気特性の低下を招くなどの問題がある。

【0009】さらに、電荷発生層上に電子輸送性の電荷輸送層を積層して感光体を形成する方法も提案されている。電子輸送性物質として、2, 4, 7-トリニトロ-9-フルオレノンなどが知られているが、この物質は発ガン性があり、安全上問題がある。その他、シアノ化合物、キノン系化合物などが特開昭50-131941号公報、特開平6-59483号公報、特開平6-123986号公報、特開平9-190003号公報などにより提案されているが、実用化に十分な電子輸送能を有する化合物が得られていないのが実情であった。

【0010】

【発明が解決しようとする課題】そこで、本発明の目的は、上述の問題点を解決するため、感光層に電荷輸送物質として今まで用いられたことのない新しい有機材料を用いることにより、高速度な複写機用およびプリンタ用正帯電型電子写真用感光体を提供することにある。


【0011】



(式中、 R^6 、 R^7 、 R^8 および R^9 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～8のアルキル基、 R^{11} および R^{12} はそれぞれ水素原子、炭素数1～8のアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、 R^{10} および R^{13} はそれぞれ独立に水素原子、炭素数1～8のアルキル基あるいは置換基を有してもよいアリール基、 B^1 および B^2 はそれぞれ酸素原子、又は $=CR^{14}$ R^{15} (但し、 R^{14} および R^{15} はそれぞれシアノ基又はアルコキシカルボニル基)、 o 、 p 、 q および r は0～4の整数を表し、 o 、 p 、 q および r が2以上の場合、2個以上ある R^6 、 R^7 、


【課題を解決するための手段】本発明者らは、前記目的を達成するために各種有機材料について鋭意検討するなかで、数多くの実験を行った結果、その技術的解明はまだ十分なされてはいないものの、後述の一般式 (I) 又は (II) で表される特定の化合物を電荷輸送物質として使用することが、電子写真特性の向上に極めて有効であり、正帯電で使用可能な高感度感光体を得ることができることを見出し、本発明を完成するに至った。

【0012】即ち、本発明の電子写真用感光体は、導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層に、下記一般式 (I)、



(式中、 R^1 および R^2 はそれぞれ独立にハロゲン原子、置換基を有してもよい炭素数1～8のアルキル基若しくはアルコキシ基、アリールアルキル基、置換基を有してもよいアリール基、又は環を形成するための残基、 R^3 は水素原子、炭素数1～8のアルキル基あるいは置換基を有してもよいアリール基、 A^1 は酸素原子、又は $=CR^4$ R^5 (但し、 R^4 および R^5 はそれぞれシアノ基又はアルコキシカルボニル基)、 m は0～4の整数、 n は0～5の整数を表し、 m および n が2以上の場合、2個以上ある R^1 および R^2 もそれぞれ同一でも異なってもよい。) で示される電子輸送性化合物の少なくとも1種を電荷輸送物質として含有することの特徴とするものである。

【0013】また、本発明の他の電子写真用感光体は、導電性基体上に電荷発生物質および電荷輸送物質を含有する感光層を設けた電子写真用感光体において、該感光層に、下記一般式 (II)、




R^8 および R^9 もそれぞれ同一でも異なってもよい。) で示される電子輸送性化合物の少なくとも1種を電荷輸送物質として含有することの特徴とするものである。

【0014】


【発明の実施の形態】前記一般式 (I) および (II) で示される化合物の具体例を、それぞれ下記の化合物No. I-1～I-32およびNo. II-1～II-16で表される構造式にて示す。

【0015】


5




(I-1)




(I-2)




(I-3)




(I-4)




(I-5)



(I-6)




(I-7)




(I-8)

[0016]


6




(I-9)




(I-10)




(I-11)




(I-12)




(I-13)



(I-14)











(I-15)



(I-16)









[0017]

7











[0018]

8











[0019]



【0020】



11


12



【0021】前記一般式 (I) および (II) で示される化合物は、通常の方法により合成することができる。例えば、化合物No. I-1、化合物No. II-2、化合物No. I-20あるいは化合物No. II-10で示される化合物は、下記構造式 (III)、(IV)、(V) あ

るいは (VI) で示される化合物を適当な酸化剤（例えば、過マンガン酸カリウムなど）を用いて有機溶媒（例えば、クロロホルムなど）中で酸化することにより、それぞれ容易に合成することができる。





【0022】以下、本発明の感光体の好適例の具体的構成について図面を参照しながら説明する。図1および図2は、感光体の各種構成例を示す模式的断面図である。

【0023】図1は、所謂単層型感光体の一構成例を示し、導電性基体1の上に、電荷発生物質と電荷輸送物質とを樹脂バインダー（結着剤）中に分散させた単層の感光層2が設けられ、さらに必要に応じて被覆層（保護層）6が積層されてなる。この感光体は、電荷発生物質を電荷輸送物質および樹脂バインダーを溶解した溶液中に分散せしめ、この分散液を導電性基体上に塗布することによって作製することができる。さらに、必要な場合は被覆層を塗布形成することができる。

【0024】図2は、所謂積層型感光体の一構成例を示し、導電性基体1の上に電荷発生物質を主体とする電荷発生層3と、電荷輸送物質を含有する電荷輸送層4とが順次積層された感光層5が設けられてなる。この感光体は、導電性基体上に電荷発生物質を真空蒸着するか、あるいは電荷発生物質の粒子を溶剤または樹脂バインダー中に分散させて得た分散液を塗布、乾燥し、その上に電荷輸送物質を樹脂バインダー中に溶解又は分散させて得た分散液を塗布、乾燥することにより作製することができる。

【0025】なお、本発明のいずれのタイプの感光体も、前記電荷輸送物質として前記一般式（I）または（II）で表される電子輸送性化合物を含有する。

【0026】以下、本発明の好適な実施の形態を図2に示す積層型感光体について説明するが、本発明は以下の具体例に限定されるものではない。導電性基体1は、感光体の電極としての役目と同時に他の各層の支持体となっており、円筒状、板状、フィルム状のいずれでもよく、材質的にはアルミニウム、ステンレス鋼、ニッケルなどの金属、あるいはガラス、樹脂などの上に導電処理を施したものをを用いることができる。

【0027】電荷発生層3は、前記のように電荷発生物質の粒子を樹脂バインダー中に分散させた材料を塗布するか、あるいは真空蒸着などの方法により形成され、光を受容して電荷を発生する。また、その電荷発生効率が高いことと同時に発生した電荷の電荷輸送層4への注入性が重要で、電場依存性が少なく低電場でも注入の良い

ことが望ましい。電荷発生物質としては、無金属フタロシアニン、チタニルフタロシアニンなどのフタロシアニン化合物、各種アゾ、キノン、インジゴ、シアニン、スクアリウム、アズレニウム、ピリウム化合物などの顔料あるいは染料や、セレン又はセレン化合物などが用いられ、画像形成に使用される露光光源の光波長領域に応じて好適な物質を選ぶことができる。電荷発生層は電荷発生機能を有すればよいので、その膜厚は電荷発生物質の光吸収係数より決まり、一般的には5μm以下であり、好適には2μm以下である。電荷発生層は電荷発生物質を主体としてこれに電荷輸送物質などを添加して使用することも可能である。

【0028】電荷発生層用の樹脂バインダーとしては、ポリカーボネート、ポリエステル、ポリアミド、ポリウレタン、塩化ビニル樹脂、フェノキシ樹脂、ポリビニルブチラル、ジアクリルフタレート樹脂、メタクリル酸エステルの重合体およびこれらの共重合体などを適宜組み合わせ使用することが可能である。

【0029】電荷輸送層4は、樹脂バインダー中に電荷輸送物質として前記一般式（I）または（II）で表される電子輸送性化合物を分散させた塗膜であり、暗所では絶縁体層として感光体の電荷を保持し、光受容時には電荷発生層から注入される電荷を輸送する機能を発揮する。

【0030】電荷輸送層用の樹脂バインダーとしては、各種ポリカーボネートをはじめ、ポリエステル、ポリスチレン、メタクリル酸エステルの重合体および共重合体等を用いることができる。

【0031】また、感光体を使用する際に使用上障害となるオゾン劣化などを防止する目的で、電荷輸送層4にアミン系、フェノール系、硫黄系、亜リン酸エステル系、リン系などの酸化防止剤を含有させることも可能である。

【0032】図1に示す被覆層6は、暗所ではコロナ放電の電荷を受容して保持する機能を有しており、かつ感光層が感応する光を透過する性能を有し、露光時に光を透過して感光層に到達させ、発生した電荷の注入を受けて表面電荷を中和消滅させることが必要である。被覆層の材料としては、ポリエステル、ポリアミドなどの有機

絶縁性皮膜形成材料を適用することができる。また、これら有機材料とガラス、 SiO_2 などの無機材料、さらには金属、金属酸化物などの電気抵抗を低減せしめる材料とを混合して用いることができる。被覆層の材料は前述の通り電荷発生物質の光の吸収極大の波長領域においてできるだけ透明であることが望ましい。

【0033】被覆層自体の膜厚は被覆層の配合組成にも依存するが、繰り返し連続使用したとき残留電位が増大するなどの悪影響が出ない範囲で任意に設定できる。

【0034】


【実施例】以下、本発明を実施例に基づき具体的に説明する。

実施例 1

x型無金属フタロシアニン (H_2Pc) 20重量部と、前記化合物No. I-1で示される化合物100重量部とをポリエステル樹脂 (商品名パイロン200; 東洋紡 (株) 製) 100重量部とテトラヒドロフラン (THF) 溶剤とともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、導電性基体である外径30mm、長さ260mmのアルミニウム製ドラム上に塗布して、乾燥後の膜厚が12 μm になるように感光体を作製した。

【0035】実施例 2


x型無金属フタロシアニン (H_2Pc) 2重量部と、前記化合物No. I-2で示される化合物40重量部と、下記式、



で表されるベンジジン誘導体60重量部と、ポリカーボネート樹脂 (PCZ-200、三菱ガス化学 (株) 製) 100重量部とを塩化メチレンとともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が約20 μm になるように感光体を作製した。

【0036】実施例 3

チタニルフタロシアニン (TiOPc) 2重量部と、前記化合物No. I-3で示される化合物40重量部と、下記式、




で表されるベンジジン誘導体60重量部と、ポリカーボネート樹脂 (BP-PC、出光興産 (株) 製) 100重量部とを塩化メチレンとともに3時間混合機により混練

して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が約20 μm になるように感光体を作製した。

【0037】実施例 4

実施例 3において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、




で表されるスクアリリウム化合物を用い、また化合物No. I-3に代えて化合物No. II-1の化合物を用いた以外は実施例 3と同様にして感光体を作製した。

【0038】実施例 5

チタニルフタロシアニン (TiOPc) 70重量部と、塩化ビニル共重合体 (商品名MR-110、日本ゼオン (株) 製) 30重量部とを塩化メチレンとともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に約1 μm になるように塗布し、電荷発生層を形成した。次に、化合物No. II-2で示される化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂 (PCZ-200、三菱ガス化学 (株) 製) 100重量部と、シリコンオイル0.1重量部とを塩化メチレンと混合し、前記電荷発生層の上に約10 μm の膜厚となるように塗布し、電荷輸送層を形成して、感光体を作製した。

【0039】実施例 6


実施例 5において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、



で示されるビスアゾ顔料を用いた以外は実施例 5と同様にして電荷発生層を形成した。次に、化合物No. II-1の化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂 (BP-PC、出光興産 (株) 製) 100重量部と、シリコンオイル0.1重量部とを塩化メチレンと混合し、電荷発生層の上に約10 μm の膜厚となるように塗布し、電荷輸送層を形成して、感光体を作製した。

【0040】実施例 7

実施例 5において、電荷発生物質に下記式、



で示されるビスアゾ顔料を用いた以外は実施例 5と同様にして電荷発生層を形成した。次に、化合物No. II-1


2の化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂（BP-PC、出光興産（株）製）100重量部と、シリコンオイル0.1重量部とを塩化メチレンと混合し、電荷発生層の上に約10 μ mの膜厚となるように塗布し、電荷輸送層を形成して、感光体を作製した。

【0041】実施例8

x型無金属フタロシアニン（H₂Pc）20重量部と、前記化合物No. I-18で示される化合物100重量部とをポリエステル樹脂（商品名バイロン200：東洋紡（株）製）100重量部とテトラヒドロフラン（THF）溶剤とともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、導電性基体である外径30mm、長さ260mmのアルミニウム製ドラム上に塗布して、乾燥後の膜厚が12 μ mになるように感光体を作製した。

【0042】実施例9


x型無金属フタロシアニン（H₂Pc）2重量部と、前記化合物No. I-19で示される化合物40重量部と、下記式、



で表されるベンジジン誘導体60重量部と、ポリカーボネート樹脂（PCZ-200、三菱ガス化学（株）製）100重量部とを塩化メチレンとともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が約20 μ mになるように感光体を作製した。

【0043】実施例10


チタニルフタロシアニン（TiOPc）2重量部と、前記化合物No. I-20で示される化合物40重量部と、下記式、



で表されるベンジジン誘導体60重量部と、ポリカーボネート樹脂（BP-PC、出光興産（株）製）100重量部とを塩化メチレンとともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に乾燥後の膜厚が約20 μ mになるように感光体を作製した。

【0044】実施例11

実施例10において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、




で表されるスクアリウム化合物を用い、また化合物No. I-20に代えて化合物No. II-10の化合物を用いた以外は実施例10と同様にして感光体を作製した。

【0045】実施例12

チタニルフタロシアニン（TiOPc）70重量部と、塩化ビニル共重合体（商品名MR-110、日本ゼオン（株）製）30重量部とを塩化メチレンとともに3時間混合機により混練して塗布液を調製し、アルミニウム支持体上に約1 μ mになるように塗布し、電荷発生層を形成した。次に、化合物No. II-11で示される化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂（PCZ-200、三菱ガス化学（株）製）100重量部と、シリコンオイル0.1重量部とを塩化メチレンと混合し、前記電荷発生層の上に約7 μ mの膜厚となるように塗布し、電荷輸送層を形成して、感光体を作製した。

【0046】実施例13


実施例12において、チタニルフタロシアニンに代えて下記式、



で示されるビスアゾ顔料を用いた以外は実施例12と同様にして電荷発生層を形成した。次に、化合物No. I-20の化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂（BP-PC、出光興産（株）製）100重量部と、シリコンオイル0.1重量部とを塩化メチレンと混合し、電荷発生層の上に約10 μ mの膜厚となるように塗布し、電荷輸送層を形成して、感光体を作製した。

【0047】実施例14

実施例12において、電荷発生物質に下記式、



で示されるビスアゾ顔料を用いた以外は実施例12と同様にして電荷発生層を形成した。次に、化合物No. II-10の化合物100重量部と、ポリカーボネート樹脂（BP-PC、出光興産（株）製）100重量部と、シリコンオイル0.1重量部とを塩化メチレンと混合し、電荷発生層の上に約8 μ mの膜厚となるように塗布

し、電荷輸送層を形成して、感光体を作製した。

【0048】感光体の評価

上述の実施例で作製した感光体の電子写真特性を下記の方法で評価した。感光体に暗所で+4.5kVのコロナ放電を行って感光体表面を正帯電せしめたときの初期の表面電位を V_s (V)とし、続いてコロナ放電を中止した状態で5秒間暗所に保持したときの表面電位 V_d

(V)を測定し、さらに続いて感光体表面に照度100ルクス(lx)の白色光を照射して表面電位 V_d が半分になるまでの時間(秒)を求め、感度 $E_{1/2}$ ($lx \cdot s$)とした。

【0049】また、照度100ルクスの白色光を10

秒間照射したときの表面電位を残留電位 V_r (V)とした。また、実施例1～5および8～12については、長波長での高感度が期待できるので、波長780nmの単色光を用いたときの電子写真特性も同時に測定した。すなわち、 V_d までは同様に測定し、次に白色光の代わりに1 μW の単色光(780nm)を照射して半減衰露光量($\mu J/cm^2$)を求め、また、この光を10秒間感光体表面に照射したときの残留電位 V_r (V)を測定した。測定の結果を下記の表1に示す。

【0050】

【表1】

	白色光		780nm 単色光	
	感度 ($lx \cdot s$)	残留電位 (V)	感度 ($\mu J/cm^2$)	残留電位 (V)
実施例1	6.3	110	4.3	90
実施例2	1.2	50	0.8	30
実施例3	1.1	50	0.7	60
実施例4	1.6	60	0.8	60
実施例5	1.2	80	1.5	60
実施例6	2.3	80	—	—
実施例7	2.6	90	—	—
実施例8	4.8	150	5.1	180
実施例9	1.0	70	0.5	60
実施例10	1.3	60	0.6	80
実施例11	1.2	80	0.5	80
実施例12	1.0	70	0.8	80
実施例13	2.8	100	—	—
実施例14	3.8	140	—	—

【0051】

【発明の効果】本発明によれば、導電性基体上に設けた感光層に電荷輸送物質として前記一般式(I)または(II)で示される電子輸送性化合物を用いたことにより、正帯電において高感度で電気特性の優れた感光体を得ることができる。また、電荷発生物質は露光光源の種類に対応して好適な物質を選ぶことができ、フタロシアニン化合物、スクアリウム化合物、ビスアゾ化合物などをを用いることにより、半導体レーザープリンタや複写機に使用可能な感光体を得ることができる。さらに、必要に応じて表面に被覆層を設けて耐久性の向上を図ることが可能である。

【図面の簡単な説明】


【図1】本発明に係る単層型電子写真用感光体の模式的構造断面図である。

【図2】本発明に係る積層型電子写真用感光体の模式的構造断面図である。

【符号の説明】

- 1 導電性基体
- 2 感光層
- 3 電荷発生層
- 4 電荷輸送層
- 5 感光層(積層)
- 6 被覆層(保護層)

【図 1】



【図 2】

